

Универсальные красители без связующих добавок. Применяются для окрашивания мебели и других изделий из различных пород дерева (массива или шпона).

**Серия универсальных красителей:**

UD-001 желтый	UD-015 коричневый орех
UD-002 оранжевый	UD-016 светлый орех
UD-003 бордо	UD-017 темно-коричневый орех
UD-004 синий	UD-018 вишня
UD-005 коричневый	UD-019 красное дерево
UD-006 черный	UD-020 старинный орех
UD-007 красный	UD-021 розовое дерево
UD-011 белый	UD-022 бреннерский орех
UD-012 красный грецкий орех	UD-023 грецкий орех
UD-013 венге	UD-024 махагон
UD-014 орех	

Все красители могут смешиваться между собой в любых соотношениях для получения необходимого оттенка.

**Технические показатели**

**Сухой остаток:**

UD-001 желтый . . . . .	10±1%	UD-015 коричневый орех . . . . .	6±1%
UD-002 оранжевый . . . . .	10±1%	UD-016 светлый орех . . . . .	5±1%
UD-003 бордо . . . . .	10±1%	UD-017 темно-коричневый орех . . . . .	8±1%
UD-004 синий . . . . .	10±1%	UD-018 вишня . . . . .	6±1%
UD-005 коричневый . . . . .	10±1%	UD-019 красное дерево . . . . .	7±1%
UD-006 черный . . . . .	10±1%	UD-020 старинный орех . . . . .	6,5±1%
UD-007 красный . . . . .	10±1%	UD-021 розовое дерево . . . . .	10±1%
UD-011 белый . . . . .	38±2%	UD-022 бреннерский орех . . . . .	7,5±1%
UD-012 красный грецкий орех . . . . .	10±1%	UD-023 грецкий орех . . . . .	10±1%
UD-013 венге . . . . .	10±1%	UD-024 махагон . . . . .	9±1%
UD-014 орех . . . . .	5,5±1%		

Плотность (DIN 51 757) UD-001 - UD-024 . . . . .	0,95±0,02
Плотность (DIN 51 757) UD-011 . . . . .	1,1±0,05

**Свойства покрытия**

- хорошая стойкость к УФ;
- высокая технологичность.

**Подложки**

Различные породы древесины и шпона.

**Применение**

Окрашиваемые поверхности должны быть чистыми и сухими. Во время нанесения и сушки грунта температура воздуха, окрашиваемой поверхности и материала должна быть выше +15°C, относительная влажность воздуха не выше 75%.

**Смешивание компонентов**

Разбавитель . . . . .	Вода или органические растворители
Теоретический расход . . . . .	10-20 г/м <sup>2</sup>

**Внимание!** Краситель UD-011 белый может разбавляться только органическими растворителями.

**Способ нанесения:**

**Пневматическое распыление**

Давление, атм . . . . .	2,0-2,5
Диаметр сопла, мм . . . . .	1,2-1,4
Количество слоев . . . . .	1-3
Разбавитель . . . . .	300-2000%

**Возможные методы нанесения**

- AirMix (комбинированное распыление)
- Безвоздушное распыление

**Сушка до перекрытия при 20° С**

- При разбавлении органическими растворителями . . . . . 5-10 минут
- При разбавлении водой . . . . . 8 часов

**Упаковка**

- Краситель универсальный . . . . . 5 л

**Гарантийный срок хранения**

- Краситель универсальный . . . . . 12 месяцев